

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА:

Тэпинг® PUR-Coat Top - антикоррозионная двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль, представляющая собой двухкомпонентную композицию, состоящую из основы (Компонент А) и отвердителя (Компонент Б).

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для антикоррозионной защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей конструкций, эксплуатируемых в условиях окружающей среды С3, С4, С5 (ИСО 12944-5:2018) в различных отраслях (транспортное строительство, нефтегазовый комплекс, промышленное гражданское строительство, объекты энергетики, изделия машиностроения и др.)

Применяется в качестве финишного слоя в комплексных эпоксидно-полиуретановых и полиуретановых системах покрытий:

- с материалами Teping® EP-Coat Primer, Teping® EP-Coat Mastic, Teping® EP-Coat Primer Mio, Teping® PU Coat и другими эпоксидными и полиуретановыми материалами.

Ориентировочный срок службы системы покрытий, состоящей из трех слоев: Teping® EP-Coat Primer, Teping® EP-Coat Mastic, Teping® PUR-Coat Top при суммарной толщине покрытия 240 мкм, для категорий атмосферной коррозионной активности в соответствии с ИСО 12944-5:2018 составляет: более 25 лет для С3; до 25 лет для С4; до 15 лет для С5.

Температурный режим эксплуатации покрытия от -60 до +60°C (все климатические условия).

ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОДОБРЕНИЯ, ОТЗЫВЫ:

ТУ 20.30.22-011-01034840-2021

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА И ПОКРЫТИЯ:

- Обладает отличной атмосферо- и износостойкостью, в том числе стойкостью к УФ-излучению;
- Обладает высокой хим- и водостойкостью;
- Обеспечивает надежную защиту в комплексных системах покрытий, эксплуатирующихся в условиях очень высокой коррозионной активности среды.
- Обеспечивает длительное сохранение декоративных свойств;
- Широкая цветовая гамма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет покрытия:	По каталогу RAL
Блеск покрытия:	Глянцевый, полуглянцевый, полуматовый
Внешний вид покрытия:	Однородное, без посторонних включений
Массовая доля нелетучих веществ, %:	68 ± 8
Плотность готовой смеси, кг/л:	1,35 ± 0,1
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, сек., не менее - сопло 4 - сопло 6	80 20
Жизнеспособность при температуре 20°C, ч, не менее:	2
Теоретический расход на 1 слой, кг/м²:	0,125-0,225
Толщина сухой плёнки, мкм	50-90

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

1. Производить окрашивание после высыхания предыдущего грунтовочного или промежуточного слоя до степени 3 по ГОСТ 19007-73.
2. При необходимости (длительном хранении загрунтованных конструкций) поверхность обезжирить до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004
3. Для загрунтованных и ранее окрашенных поверхностей: Рекомендуется убедиться в совместимости материала с предыдущим покрытием.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Общая рекомендация – Рекомендуемая температура окружающей среды, окрашиваемой поверхности, самого материала должны быть от +5 до +40°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше температуры «точки росы». Допускается наносить материал при температуре от -10 до +40°C. Рекомендуется производить окрашивание в безветренную погоду. При скорости ветра более 10м/с окрасочные работы производить не рекомендуется.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Форма поставки: Основа материала (Компонент А) расфасовываются в металлические емкости объемом 20 л и отвердитель (Компонент Б) в пластиковые канистры объемом 5 л.

Материал должен храниться в герметичной таре производителя в складских помещениях или под навесом. Хранение и транспортирование при температуре от - 40 до + 40 °С (по ГОСТ 9980.5-2009), без воздействия прямых солнечных лучей. В случае заморозания рекомендуется перед применением выдержать тару с материалом в помещении до достижения температуры материала от +5 до +40 °С. При хранении материала допускается незначительное увеличение вязкости и образование легкоразмешиваемого осадка.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев для основы (Компонент А) и отвердителя (Компонент Б) с даты производства (в не вскрытой таре производителя при соблюдении условий хранения и транспортировки).

РАБОТА С МАТЕРИАЛОМ:

1. Перед применением (особенно в зимнее время) основу материала (Компонент А) и отвердитель (Компонент Б) выдержать в течение 24 ч при температуре 18-24 °С.
2. Перед применением основу материала (Компонент А) тщательно перемешать вручную или механической мешалкой в течение 2-3 минут до однородного состояния.
3. Смешать основу с отвердителем в соотношении, указанном в документе о качестве и выдержите в течение 15-20 мин при температуре (20±2)°С.
4. При необходимости добавить смесевой разбавитель Teping

Методы нанесения: безвоздушное (аппарат БВР), воздушное (пневмо) распыление, кисти, валики

Рекомендуемое предварительное покрытие: Teping® EP-Coat Primer, Teping® EP-Coat Mastic, Teping® EP-Coat Mio, Teping® PU Coat.

Нанесение следующего слоя: этот же материал

Параметры нанесения:

Безвоздушное распыление:

Безвоздушное распыление:	Без разбавления
Количество разбавителя:	-
Диаметр сопла:	0,011" - 0,015" (0,28 - 0,38 мм)
Давление:	10 - 15 МПа (100 - 150 бар)

Пневматическое распыление:

Рекомендуемый разбавитель:	смесевой разбавитель Teping
Количество разбавителя:	Не более 5% по массе
Диаметр сопла:	1,8 - 2,2 мм
Давление:	0,3 - 0,4 МПа (3 - 4 бар)

Кисть, валик:

Рекомендуемый разбавитель:	смесевой разбавитель Teping
Количество разбавителя:	Не более 5% по массе

Очистка инструмента:

Рекомендуемый разбавитель:	Ксилол, толуол, бутилацетат
----------------------------	-----------------------------

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
Толщина сухого слоя, мкм	Толщина мокрого слоя, мкм	
60	100	0,150

Практический расход зависит от толщины слоя, конфигурации конструкции, подготовки окрашиваемой поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания и оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер).

Время высыхания однослойного покрытия при толщине сухого слоя 60 мкм.

Степень высыхания	Температура, °C			
	10	20	30	40
Сухая «на отлип», мин, не менее	6	1,5	1	0,5
До степени 3 по ГОСТ 19007-73, ч, не более	13	5	4	2,5
До кантования и нанесения следующего слоя (при необходимости), ч	17	6	3,5	1,5

Указанное время высыхания при температуре отличной от 20°C является расчётным. При понижении/понижении температуры воздуха на каждые 10 градусов значения увеличиваются/уменьшаются в 2-4 раза. Практическое время высыхания, межслойная выдержка зависят от толщины покрытия, температуры, относительной влажности воздуха, эффективности вентиляции и может отличаться от указанного.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Компания не имеет возможности контролировать процесс хранения, укладки материалов, условия эксплуатации выполненных покрытий и несет ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантирует его соответствие нашим стандартам.

Компания не несет ответственности за дефекты образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающейся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации. Техническое описание и рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического применения при условии правильного хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями.

Производство материалов время от времени оптимизируется и усовершенствуется, в связи с этим компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиента. С введением нового описания старое техническое описание аннулируется.

ОХРАНА ТРУДА:

Материал можно безопасно использовать при условии соблюдения следующих правил производства работ:

1. Материал огнеопасен в жидком состоянии и его следует хранить вдали от источников воспламенения и высоких температур.
2. Запрещается производить окраску вблизи открытого огня, либо при проведении сварочных работ.
3. Во время работ должно быть обеспечено соответствующее проветривание (исправная приточно-вытяжная вентиляция).
4. При проведении окрасочных работ пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, очки и другие средства защиты).
5. При попадании материала на кожу, слизистые оболочки и глаза – промыть большим количеством теплой воды. При возникновении аллергической реакции – обратиться к врачу.