



2-К Полиуретановый клей для резиновой плитки

Teping AD RT

Не содержащий воды и растворителей двухкомпонентный полиуретановый клей с очень низким уровнем эмиссии для приклеивания любых типов резиновой плитки к различным видам оснований или конструкций, приклеивания в области стыков. Поставляется в комплекте с полиизоцианатным отвердителем.

Технические характеристики:

Основа	Полиуретан
Сухой остаток	100%
Базовый цвет	Бежевый <i>доступна колеровка</i>
Время жизни смеси при +20 °C	25–40 мин.
Расход:	0,8–1,5 кг
<i>Расход клея зависит от качества основания, типа подложки и вида паркета</i>	
Температура укладки	от +15 °C

Назначение:

Для наружных и внутренних работ.

Основания под нанесение:

- Цементно-песчаные стяжки
- Кальцево-сульфатные стяжки
- Ровнители на цементной основе
- Деревянные листовые материалы
- ЦСП-листы

Условия применения:

Прочность основания	Не ниже М200
Влажность основания	< 5%
Влажность воздуха	Не более 75%
t° воздуха	От +15 °C
t° основания	От +17 °C <i>и на 3 выше точки росы</i>

Скорость отверждения: В нормальных условиях (+23 °C) покрытие готово к пешеходным нагрузкам через 24 часа, однако набор эксплуатационной прочности происходит в течение 48 часов с момента заливки.

Условия хранения: в закрытой таре, в сухом месте, без доступа прямых солнечных лучей, вдали от огня. Беречь от детей.

Срок годности: 12 месяцев с даты производства, указанной на этикетке продукта

Способы нанесения:	Полипропиленовый или металлических зубчатый шпатель Клеенаносящая машина
Подготовка поверхности:	Для укладки резиновой плитки основание должно быть подготовлено в соответствии с рекомендациями производителя покрытия и должно соответствовать существующим нормам и стандартам.
Рекомендации по нанесению:	В случае транспортирования клея при отрицательной температуре возможно застывание компонента А или кристаллизация компонента Б. Перед применением компоненты необходимо выдержать при температуре 18-20°C в течение 24–48 ч. Для ускорения восстановления текучести можно использовать термошкаф для нагрева до температуры 60-70°C, при этом компонент Б перемешивают, периодически встряхивая тару. Компонент А перемешать при помощи дрели со смесительной насадкой в течение 1-2 мин. Избегать попадания воздуха в массу. При перемешивании в емкость с компонентом А влить компонент Б и перемешать до образования смеси однородного цвета, особенно тщательно перемешивая по краям и на дне емкости. Следует смешивать то количество клея, которое может быть израсходовано за время жизнеспособности готовой смеси. Перемешанный клей должен быть однородным по цвету и консистенции. Жизнеспособность состава зависит от температуры окружающей среды. Равномерно наносят клей зубчатым шпателем или с помощью специальной клеенаносящей машины. Укладка покрытия производится сразу же после нанесения клея в течение времени жизни. Уложенное покрытие прикатать валиком от центра к краям. Повторить прикатку через 2-3 часа. При необходимости нагрузить до затвердевания клея. Не следует ходить по свежеложенному покрытию в течение 24 ч. Покрытие полностью готово к эксплуатации через 7 суток.

Условия хранения и транспортировки клея:

В сухом отапливаемом помещении в оригинальной герметичной упаковке при температуре от 0 до +40°C, вдали от огня и прямых солнечных лучей.

Срок годности:

В оригинальной невскрытой таре при стабильном температурном режиме – 12 месяцев.

Меры предосторожности:

1. Проведение работ осуществлять с обязательным использованием респираторов и средств индивидуальной защиты;
2. Проведение работ не допускается вблизи открытого огня, либо при проведении сварочных работ, курения;
3. При попадании на кожу, слизистые оболочки и глаза – промыть большим количеством тёплой воды. При возникновении аллергической реакции – обратиться к врачу.

Ограничение ответственности:

Техническое описание и рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического применения при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями. Производство материалов, время от времени, оптимизируется и совершенствуется, в связи с этим компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиента. С введением нового описания старое техническое описание теряет актуальность. Перед применением материала, убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания на сайте www.tnpgroup.ru.

Компания не имеет возможности контролировать процесс хранения, нанесения, условий эксплуатации готовых изделий и несет ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантирует его соответствие нашим стандартам.

Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

Утилизация:

В неотверждённой форме компоненты загрязняют воду. Не выливать в воду и почву. Вывозить в закрытой таре на полигоны утилизации химических отходов.

Teping