



1-К Покрытие для мягких пен Teping Spray EC

Однокомпонентное покрытие. Подходит для переработки ручным и автоматизированным способом. Создает эластичную пленку.

Технические характеристики:

Основа	Полиуретан
Сухой остаток	80%
Время полного отверждения +20 °С	40 – 50 мин
Массовая доля NCO-групп, %	5.4 (±2)
Дин. вязкость при 25°С, мПа•с	283
Плотность при 25°С, г/см ³	1,12

Назначение:

Предназначено для предотвращения высыпания наполнителя при производстве радиопоглощающих материалов.

Основания под нанесение:

- Мягкие пены

Скорость отверждения:

В нормальных условиях (+23 °С) набор прочности 24 часа, однако набор эксплуатационной прочности происходит в течение 48 часов с момента нанесения.

Условия хранения:

В закрытой таре, в сухом месте, без доступа прямых солнечных лучей, вдали от огня. Беречь от детей.

Срок годности:

3 месяца с даты производства, указанной на этикетке продукта

Работа с материалом:

Перед применением рекомендуется перемешать содержимое тары.

Нанести покрытие тонким слоем с помощью валика, кисти или безвоздушным распылением. Для полного закрытия ячеек

необходимо нанести второй слой покрытия после отверждения первого слоя.

Ограничение ответственности:

Техническое описание и рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического применения при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями. Производство материалов, время от времени, оптимизируется и совершенствуется, в связи с этим компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиента. С введением нового описания старое техническое описание теряет актуальность. Перед применением материала, убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания на сайте www.pur.tnpgroup.ru.

Компания не имеет возможности контролировать процесс хранения, нанесения, условий эксплуатации готовых изделий и несет ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантирует его соответствие нашим стандартам.

Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

Утилизация:

В неотверждённой форме компоненты загрязняют воду. Не выливать в воду и почву. Вывозить в закрытой таре на полигоны утилизации химических отходов.